

4 Seasons Waterproof

Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα
για εξωτερική χρήση



ΑΡΑΙΩΣΗ

0-5%



ΑΠΟΔΟΣΗ

8-10m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος
ή airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες



Η ισχυρή απώθηση του νερού έχει επίσης ως αποτέλεσμα τον αυτοκαθαρισμό των επιφανειών από ρύπους και την εξαιρετική αντίσταση σε προσβολή από μικρόβια. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες διατηρώντας τις αποχρώσεις αναλλοίωτες στον χρόνο. Είναι πιστοποιημένο ως ψυχρό υλικό με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιφανειακή θερμοκρασία των τοίχων και να βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Προστατεύει τις επιφάνειες από τις απότομες συστολοδιαστολές.

Το KRAFT 4 SEASONS WATERPROOF είναι ένα καινοτόμο διακοσμητικό χρώμα προστασίας εξωτερικών τοίχων, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες από ταίμεντο, τούβλο ή σοβά. Η χρήση του σιλικονούχου-ακρυλικού συστήματος προσφέρει εξαιρετική απόδοση και ευκολία εφαρμογής χαρίζοντας ένα ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα υψηλής διαπινοής. Το KRAFT 4 SEASONS WATERPROOF όχι μόνο προστατεύει το υπόστρωμα από την υγρασία, παρουσιάζοντας εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα αλλά και επιτρέπει στην εγκλωβισμένη υγρασία να διαφύγει με μεγάλη ευκολία στην ατμόσφαιρα, προστατεύοντας από φουσκώματα, ξεφλούδισματα, μούχλα και άλγη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (g/cm³) {ISO 2811}	Λευκό Βάσεις: P T D	1,48 (±0,02) 1,45 (±0,02) 1,45 (±0,02) 1,39 (±0,02)
Στερεά κατ' Όγκο (%)		40-44
Ιξώδες (KU) {ASTM D 562}		90-120
pH		8,5-9,5
Στιλνότητα {ISO 2813}		Γωνία 60° < 4 μονάδες Γωνία 85° < 5 μονάδες
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}		> 89 (Λευκό)
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}		< ±0,5 (Λευκό)
Καλυπτική Ικανότητα (%) {ISO 3905}		> 97
Απόδοση (m²/L)		8-10*
Υδατοαπορρόφηση w (Kg/m² h^{0.5}) {EN-1062-3}		< 0,05, κλάση w ₃
Αντοχή στην βροχή		Μετά τις 5 μέρες από την εφαρμογή
Υδρατμοδιαπερατότητα Sd (m) {EN-ISO 7783-2}		< 0,5, Κλάση I
Πλυσιμότητα {EN-ISO 11998}		Κλάση 1
Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (%) {ASTM G 173-03}		0,89 (Λευκό)
Ανακλαστικότητα στην εγγύς υπέρυθη ακτινοβολία (%) {ASTM G 173-03}		0,93 (Λευκό)
Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθη ακτινοβολία {ASTM C1371-04}		0,90 (Λευκό)
Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI) {ASTM E1980-01}		113

* Ανάλογα με την υφή του υποβάθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.



Για εξωτερικούς τοίχους ορुकτού υποστρώματος
(Y) (A/y)

- Οριακή τιμή: 40g/L
- Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 39g/L

4 Seasons Waterproof

Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα
για εξωτερική χρήση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Συνιστάται να μείνουν οι επιφάνειες από φρέσκο τσιμέντο, στόκο, σοβά, γύψο να στεγνώσουν επί 2 εβδομάδες τουλάχιστον, πριν από την εφαρμογή του KRAFT 4 SEASONS WATERPROOF.

- » Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
- » Χρησιμοποιήστε KRAFT PUTTY για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- » Μην χρησιμοποιείτε υποστρώματα διαλύτου σε οποιαδήποτε υπόβαθρο πριν από την εφαρμογή του χρώματος.
- » Σε νέες απορροφητικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν, σοβά κλπ) εφαρμόστε μία στρώση KRAFT Eco Dur Aqua αραιωμένο με νερό 80% και αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες. Εφαρμόστε δύο στρώσεις KRAFT 4 SEASONS WATERPROOF.
- » Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο εφαρμόστε δύο στρώσεις KRAFT 4 SEASONS WATERPROOF.
- » Το χρώμα αποκτά τις πλήρεις αντοχές του μετά από 7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.
- » Στο πρώτο διάστημα μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστούν επιφανειακές γραμμές λόγω αυξημένης υγρασίας ή προσκαιρης βροχής, η οποία μπορεί να είναι πιο έντονη σε σκούρες αποχρώσεις. Οι επιφανειακές γραμμές εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- » **Καθαρισμός:** Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- » **Αραίωση:** 0-5% με νερό.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).

- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 3-4 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής για τις επόμενες 4 ημέρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Λευκό: Διατίθεται σε συσκευασίες των 3L και 10L.
- » Βάσεις (P, T, D): Διατίθεται σε συσκευασίες των 3L και 10L και χρωματίζονται σε χιλιάδες F - αποχρώσεις του συστήματος KRAFT INSPIRED COLOR, που χαρακτηρίζονται από αυξημένη σταθερότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

Περιέχει: 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Το χρώμα περιέχει τα βιοκτόνα συστατικά πυριθειόνη του ψευδαργύρου (cas 13463-41-7), οξείδιο του ψευδαργύρου (cas 1314-13-2) και IPBC (cas 55406-53-6) για τη συντήρηση του ξηρού επιχρίσματος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr