

Hard Metal Duko

Professional

Ακρυλικά τροποποιημένο ντουκόχρωμα για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Εξαιρετική εφαρμογή

Εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες.

Μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα.

Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στον ήλιο.

Διατηρεί τη γυαλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πολύ εύκολο δούλεμα και ομοιόμορφο άπλωμα.

Μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση.

Αντέχει στην αλλοίωση της απόχρωσης με την πάροδο του χρόνου.

Ταχυστέγνωτο.

Άριστη αντίσταση στην ακτινοβολία του ηλίου.

Αλκυδικό, ακρυλικά τροποποιημένο ντουκόχρωμα διαλύτου για μεταλλικές αλλά και ξύλινες επιφάνειες. Σχηματίζει ένα ελαστικό, και παράλληλα σκληρό φιλμ, με υψηλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη ρύπανση. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες, κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, όπως ξύλα, μέταλλα (πόρτες, κουφώματα, ντουλάπια, παράθυρα.) Η απόχρωσή του παραμένει αναλοιώτη με την πάροδο του χρόνου και προσφέρει ένα άψογο φινίρισμα.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε)

Φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα

Απλώνεται ομοιόμορφα

Καλύπτει αποτελεσματικά

Υψηλής απόδοσης



06/10

Hard Metal Duko

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές κλπ.

- ◆ Σε μεταλλικές επιφάνειες: προηγείται απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και 1-2 στρώσεις RUST BLOCKER, 2 στρώσεις KRAFT HARD METAL DUKO.
- ◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: γυαλοχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ. Στοκάρισμα με KRAFT SPACHTEL, αποχαρτάρισμα, καθαρισμός 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA, 2 στρώσεις KRAFT HARD METAL DUKO.
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών, KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT VELATOURA, 2 στρώσεις KRAFT HARD METAL DUKO.
- ◆ Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία: 1 στρώση KRAFT STAIN BLOCKER, 2 στρώσεις KRAFT HARD METAL DUKO.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό (ριπολίνης), πιστόλι αέρος, airless.
- ◆ Αραίωση:
 - ◆ Πινέλο ή ρολό: 5-10% με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
 - ◆ Πιστόλι αέρος: 10% με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
 - ◆ Πιστόλι airless: 0-5% με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

Διατίθεται σε Λευκό, Μαύρο, Κυπαρισσί, σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L και σε Βάσεις (P, D, A).

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρασίας < 50%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού A/θ (Δ)
Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L
Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 499 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	Λευκό: 1,23 (±0,02) Αποχρώσεις: 0,97 (±0,02) Βάσεις: 0,95 - 1,14 (±0,02) (ISO 2811)
Στερεά κατ' Όγκο (%)	52-57 αναλόγως την απόχρωση
Ιξώδες (KU)	70 - 90 {ASTM D-562}
Σπλννότητα (60°)	≥90 {ISO 2813}
Δείκτης Λευκότητας (για το λευκό)	L >95
Δείκτης Κιτρινίσματος (για το λευκό)	b <2,5
Απόδοση (m ² /L)	8-10 *
Σημείο Ανάφλεξης	28°C
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.