

Metal Primer

Professional

Λευκό υπόστρωμα διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Λευκό υπόστρωμα διαλύτου για επαναβαφή βαμμένων μεταλλικών και άλλων επιφανειών.

Έχει μεγάλες αντοχές στο νερό και στους διαλύτες.

Μαλακό δούλεμα και ιδανικό άπλωμα.

Στεγνώνει γρήγορα και έχει καλή απόδοση.

Αλκυδικό λευκό υπόστρωμα διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Είναι κατάλληλο για επαναβαφή μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών. Έχει μεγάλη αντοχή στο νερό και τους διαλύτες. Στεγνώνει γρήγορα, εύκολο τρίψιμο και έχει καλή απόδοση.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης



06/10

Metal Primer

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνη, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες: αφαίρεση σκουριάς με μηχανικά μέσα, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT RUST BLOCKER, 1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER.
- ◆ Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: Απολίπανση, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT RUST BLOCKER, 1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER.
- ◆ Δεν εφαρμόζεται σε νέες τοιχοποιίες.
- ◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: προηγείται αποχαρτάρισμα, καλός καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ, σπατουλάρισμα με KRAFT SPACHTEL, 1-2 στρώσεις KRAFT METAL PRIMER.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Αραίωση:
 - ◆ Πινέλο ή ρολό: 5-10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
 - ◆ Πιστόλι αέρος: έως 10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ.
 - ◆ Πιστόλι airless: 0-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 50% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75L, 2,5L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793777

Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού
Α/θ (Δ)

Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L

Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος
έτοιμου προς χρήση: 498 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	1,40 (±0,02){ISO 2811}
Στέρεα κατ' Όγκο (%)	40(±1)
Ιξώδες (KU)	70-90 {ASTM D-562}
Στιλπνότητα (60°)	<10 {ISO 2813}
Απόδοση (m ² /L)	8-10*
Σημείο Ανάφλεξης	35°C
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με το υπόβαθρο της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.