



Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης

UNDERBODY SEALANT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **UNDERBODY SEALANT** είναι ελαστομερές μονωτικό υλικό με βάση το συνθετικό καουτσούκ, κατάλληλο για την αντισκωριακή προστασία και την ηχομόνωση του αμαξώματος των αυτοκινήτων. Προσφέρει ηχομόνωση και προστασία του αμαξώματος από εκπινασόμενες πέτρες και χαλίκια. Μπορεί να παραμένει ελαστικό και ενεργό σε θερμοκρασίες από -20°C – +80°C. Έχει τέλεια πρόσφυση σε καθαρές μεταλλικές επιφάνειες, όσο και σε παλιές στρώσεις πίσσας. Δεν τρέχει και δεν λερώνει τον τεχνίτη και τους γύρω χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν σκάει
- Δεν χάνει την φόρμα του
- Παραμένει ελαστικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στο κάτω μέρος της καροσερί, στα φτερά, θόλους, μαρσπιέ
- Μπροσινά και πίσω μέρη του αυτοκινήτου
- Πορτ μπαγκάζ, πόρτες εσωτερικά κλπ.
- Μεταλλικές κατασκευές όπου είναι απαραίτητη η ηχομόνωση και η αντισκωριακή προστασία
- Πισάρισμα κτιριακών εγκαταστάσεων, τοιχία θεμελίων, ταρατσες κλπ.
- Μπορεί να βαφτεί αμέσως σε 10 λεπτά(υγρό σε υγρό) με χρώματα τύπου DELUX ή όταν στεγνώσει με ακρυλικά χρώματα μονής ή διπλής επίστρωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λιπαρές ουσίες.
2. Εφαρμόζεται με πινέλο ή πιστόλι πισσαρίσματος και πίεση 3 – 5 bar.
3. Αραιώνεται 20% με διαλυτικό νίτρου ή βενζίνη.
4. Στεγνώνει σε 1 – 4 ώρες, ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
5. Η επιφάνεια που αφήνει παρουσιάζει ένα ελαφρύ σαγρέ φιλμ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία με διαλυτικό νίτρου αμέσως μετά την χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-2 m² /kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Πάστα

Χρώμα: Μαύρο

Οσμή: Χαρακτηριστική οργανικών διαλυτών

Ειδικό βάρος: 1,04 g/ml

Ιξώδες: 10000 ± 3000 cPs

Σημείο ανάφλεξης: Πολύ εύφλεκτο

Διαλυτότητα: Σε αρωματικούς διαλύτες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό χώρο από +5°C έως +30°C. Να προφυλάσσεται από τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1kg και 5kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1kg	01559	5204094015581
5kg	01560	5204094015598

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Acute Tox. 4: H312+H332 - Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής **Aquatic Chronic 3: H412** - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις **Flam. Liq. 2: H225** - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα **Repr. 2: H361d** - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο **Skin Irrit. 2: H315** - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος **P101**: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102**: Μακριά από παιδιά **P210**: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε **P264**: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό **P280**: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο **P303+P361+P353**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους **P370+P378**: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για τη κατάσβεση **P501**: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012). Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: ξυλόλη (μίγμα ισομερών); τολουόλιο; διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων, < 0.1 % EC 200-753-7.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης

UNDERBODY SEALANT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

